



## Техническое описание

### art. 203 - KEIM Dolomitspachtel

Универсальная внутренняя шпаклевка на минеральной основе

#### 1. Описание продукта

KEIM Dolomitspachtel - это полностью готовая шпаклевочная масса универсального применения на минеральной основе (доля органики < 3 %) для внутренних работ. Применение белого мрамора – доломита в качестве наполнителя обеспечивает максимальную укрывистость и особенно простое нанесение.

#### 2. Области применения

KEIM Dolomitspachtel служит для шпаклевания по площадям, например штукатурок или бетонов, а так же для устранения дефектов. KEIM Dolomitspachtel можно наносить на минеральные, органические и смешанные основания стен и потолков.

#### 3. Свойства продукта

- Максимальная укрывистость;
- Универсальное применение;
- Полномасштабное и частичное нанесение;
- Прост в применении;
- Ручная и машинная (Airless) переработка;
- Вытягивается «в ноль»;
- Шлифуется;
- Доля органики: < 3%

#### Технические характеристики:

- Толщина слоя: 0 – 4 мм
- Зернистость: до 0,1 мм
- Удельный вес: пр. 18гр/см<sup>3</sup>
- Сопротивление диффузии водяного пара: Sd ≤ 0,02м. при толщине слоя 1 мм
- Значение PH: пр. 9

Оттенок: белый.

#### 4. Указания по переработке

##### Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим чистым. Покрытия, утратившие несущую способность подлежат устранению. Влажность бетонных оснований не должна превышать 3%.

##### Переработка:

Шпаклевочная масса поставляется готовой к работе. Наносить шпателем, растягивая в тонкий, не более 4 мм, слой. Более глубокие места и дефекты необходимо прошпаклевать и выровнять заранее. При монтаже арми-

рующей сетки: протянуть первый шпаклевочный слой толщиной пр. 2 мм. Армирующую сетку утопить в шпаклевочном слое шпателем либо сухим валиком. Выступившую сквозь ячейки шпаклевочную массу выровнять шпателем. После высыхания первого шпаклевочного слоя, нанести второй шпаклевочный слой шпателем.

##### Время высыхания:

Время высыхания зависит от толщины нанесения, температуры и относительной влажности воздуха. В среднем это составляет пр. 8 – 10 часов.

**Указание:** после шлифовки и тщательного удаления пыли поверхность настоятельно рекомендуется грунтовать KEIM Soliprim. Наносить исключительно валиком, кисть в данном случае не подходит.

##### Последующая окраска:

KEIM Dolomitspachtel можно окрашивать всеми внутренними силикатными красками KEIM.

##### Расход:

Потребность материала: пр. 1,8 кг/м<sup>2</sup>/мм толщины слоя.

##### Условия нанесения:

Не наносить в условиях высоких температур и сильного сквозняка, а так же не рекомендуется перерабатывать при температуре ниже +5°C.

##### Очистка инструмента:

При перерывах и в конце работы немедленно вымыть водой.

#### 5. Форма поставки:

Ведро 8 и 18кг.

#### 6. Хранение:

Хранить в прохладном месте в плотно закрытой оригинальной упаковке при плюсовой температуре. Срок хранения 12 месяцев. Защищать от мороза, жары и прямых солнечных лучей.

#### 7. Утилизация:

Код утилизации отходов (ЕС): 08 01 12.



Утилизировать только абсолютно пустую тару.

## 8. Правила техники безопасности:

Поверхности не подлежащие обработке укрывать защитным полотном/пленкой. При случайном попадании продукта на необработываемые поверхности, немедленно растворить большим количеством воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

GIS Код продукта: D1. (код информационной системы для опасных веществ в минеральных продуктах).

См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений.

Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения.

Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения.

С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.

[www.keim.com.ua](http://www.keim.com.ua)



**KEIMFARBEN**  
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16  
86420 Diedorf  
Tel. 0821 4802-0  
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6  
15926 Luckau  
Tel. 035456 676-0  
Fax 035456 676-38

[www.keimfarben.de](http://www.keimfarben.de)  
[info@keimfarben.de](mailto:info@keimfarben.de)